





# FICHA TECNICA

# CONFORT SÚPER
# Pintura Plástica Mate

**Código : 376**

| | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | Pintura plástica mate a base de emulsión acrílica estirenada. |
| **PROPIEDADES** | * Resistente a la intemperie<br>* Gran cubrición – Una capa<br>* Muy lavable<br>* No salpica |
| **USOS** | **Exterior - Interior**<br>Para la protección y decoración de superficies de yeso, cemento, paneles de cartón yeso y albañilería en general, en paredes, techos, fachadas, etc. |

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

| | |
|---|---|
| **Vehículo fijo** | Copolímero acrílico estirenado. |
| **Pigmentos** | Dióxido de Titanio y cargas minerales seleccionadas. |
| **Disolvente** | Agua. |
| **Brillo** | Mate. |
| **Color** | Blanco. |
| **Contenido en sólidos** | 47 % en volumen ± 1<br>69 % en peso ± 1 |
| **Densidad (g/cc)** | 1,67 ± 0,03 |
| **Viscosidad** | 105 KU ± 2 |
| **Secado a 23ºC. y 50% H.R.** | 30 minutos. |
| **Repintado** | Después de 3 horas.<br>La temperatura ambiente y la humedad relativa del aire influyen en el tiempo de secado. |
| **Rendimiento teórico** | 8 - 11 m²/ litro. |
| **Espesor de película** | 90 - 125 micras húmedas. 42 - 59 micras secas. |

El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución.

**CERTIFICACIONES E INFORMES DE ENSAYO**

| | | |
|---|---|---|
| **Reacción al fuego** | M-1 | Norma UNE 23.727 |
| **Resistencia al lavado** | superior 5.000 ciclos | Según Norma DIN 53.778 |

**MODO DE EMPLEO**

| | |
|---|---|
| **CONDICIONES DE APLICACIÓN** | |
| **Temperatura de aplicación** | Entre 5 y 35ºC |
| **Máxima humedad relativa** | 85 % |
| **Útiles de Aplicación** | Brocha, Rodillo o Pistola. |
| **Disolvente** | Agua. |
| **Dilución** | Para brocha y rodillo diluir al 10-15% con agua. Para pistola diluir convenientemente. |
| **Limpieza de útiles** | Agua. |
| **SISTEMA DE APLICACIÓN** | Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización. |
| **Preparación previa** | Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente. |
| **Superficies nuevas** | |
| Albañilería | Si desea dar una primera capa para utilizarla como imprimación, diluir con aproximadamente un 20-30 % de agua. |
| Yeso muerto o pulverulento | Imprimar con la Preparación Fijadora Universal Bruguer o Brufix. |
| Hierro / Acero | Imprimar con la Preparación Antioxidante Brumín. |
| Madera | Imprimar con la Preparación para Madera Sellatine o Preparación Universal Acrylic Bruguer. |
| **Acabado** | Aplicar una o dos capas de Bruguer Confort Súper. |
| **Superficies pintadas** | Si la pintura antigua está en buen estado, limpiar y aplicar una o dos capas de Bruguer Confort Super.<br>Si la pintura antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva.<br>Si la pintura antigua es a la cola, al temple o a la cal debe eliminarse o como mínimo imprimar con la Preparación Fijadora Universal Bruguer hasta conseguir un soporte firme.<br><br>Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial. |
| **OBSERVACIONES** | En superficies muy porosas la primera capa puede diluirse hasta 30-40 %<br>Las superficies afectadas por humos de tabaco o manchas producidas por escapes o filtraciones de agua deben imprimarse con la Preparación selladora Sellatine para evitar sangrados posteriores. |
| **INFORMACIÓN ADICIONAL** | |
| **Obtención de colores** | Puede obtenerse una amplia gama de colores pastel con Colorante Líquido Emultin , dosis máxima 5%. |
| **Instrucciones de Seguridad** | Consultar etiquetado del envase.<br>Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad. |
| **Tiempo de almacenaje** | 36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC. |





EDICIÓN 1/98. La presente edición anula las anteriores.







Akzo Nobel Coatings, S.A. - Avda. Eduard Maristany, 58-90 - 08930 Sant Adrià del Besòs - España - Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal I.R.M. de Barcelona, F.001, T.22.904, H.nº B-45.052, Inscrip.59ª - N.I.F. A-08-218158